



615系列

玄武岩短切湿式纤维

适用于采用类似于造纸工艺的湿法毡工艺，制作玄武岩纤维湿法毡产品。

产品系列名称

BFCS 615-11-6

纤维短切长度mm

纤维直径 μm

615浸润剂牌号

玄武岩纤维短切纱

产品简介

玄武岩短切湿式纤维产品。产品含水量较高，约10%。

产品特点

单丝化效果好，良好的水分散性能；耐温性好，绝热性能好；使用稳定性能好。

产品技术指标

系列产品	浸润剂类型	纤维直径 (μm)	短切长度 (mm)	可燃物含量 (%)	含水率 (%)
		GB/T 7690.5	-	GB/T 9914.2	GB/T 9914.1
BF615-7-6,9,12	分散型	7 $\pm$ 1	6 $\pm$ 1	0.08 $\pm$ 0.02	9 $\pm$ 2
BF615-11-6,9,12		11 $\pm$ 1	9 $\pm$ 1		
BF615-13-6,9,12		13 $\pm$ 1	12 $\pm$ 1		
			18 $\pm$ 1		

可根据客户需要定制纤维直径及短切长度。

包装信息

短切纱用内膜袋进行包装，然后放入纸箱。

每袋重量kg (lb)	25 $\pm$ 1	纸箱宽度mm (in)	860
每箱纱袋个数	15	纸箱高度mm (in)	460
每托纸箱个数	1	托盘长度mm (in)	1120
每托重量kg (lb)	360-390	托盘宽度mm (in)	860
纸箱长度mm (in)	1120	托盘高度mm (in)	120